

VubaRend

VUBA SURFACES
Powered by **ECCO PRODUCTS**

VubaRend is een universele, 1-component hechtlaag en binder, speciaal ontwikkeld voor verticale toepassingen van harsgebonden aggregaatafwerkingen. Het product is geschikt voor aggregaten met een korrelgrootte tot 6 mm en een laagdikte van 6-10 mm. VubaRend is ontwikkeld, samengesteld en gepatenteerd door Vuba.



PLAATSINGSINSTRUCTIES

01 Voorbereiding

Start met het aanbrengen van een hechtlaag op de ondergrond. Hiervoor gebruik je VubaRend zoals het uit de verpakking komt. Breng de hechtlaag aan met een truweel en verdeel deze gelijkmatig over het oppervlak.

Verbruik: tussen 600 en 650 g per m² voor een optimale hechting. Eén zakje van 1 kg VubaRend is voldoende voor ongeveer 1,6 m².

Hoeveelheid: Bereken vooraf hoeveel product je nodig hebt door de totale oppervlakte te vermenigvuldigen met het verbruik per m². Rond dit getal af naar boven om het juiste aantal zakken VubaRend van 1 kg te bestellen.

Bij een poreuze ondergrond dien je eerst een dunne hechtlaag aan te brengen en deze kort te laten inwerken. Daarna breng je een tweede, volledige hechtlaag aan zoals hierboven beschreven. Dit zorgt voor een betere verzadiging van de ondergrond en een optimale hechting.

Kenmerken

Producttype	1 component
Verwerkingstemperatuur	5°C – 30°C
Uithardingstijd	24-48 uur (afhankelijk van het weer)
Uv-bestendigheid	Hoog
Korrelgrootte	1 mm tot 6 mm
Laagdikte	6-10 mm
Verhouding binder / aggregaat	8-10%
Verpakking	Zak van 1 kg
Verbruik (hechtlaag)	500-650 g/m ²



02 Mengen

VubaRend wordt geleverd in handige verpakkingen van 1 kg en is ontworpen om te mengen met ongeveer 10 kg aggregaat. De ideale mengverhouding bedraagt 8 tot 10% binder ten opzichte van het gewicht van het aggregaat, afhankelijk van de korrelgrootte:

- **Fijn aggregaat (1-3 mm):** gebruik ongeveer 0,95-1 kg VubaRend per 10 kg aggregaat.
- **Grof aggregaat (3-6 mm):** gebruik ongeveer 0,8-0,9 kg VubaRend per 10 kg aggregaat.
- **Gemengd aggregaat (1-6 mm):** gebruik ongeveer 0,90-0,95 kg VubaRend per 10 kg aggregaat.

Praktisch advies: VubaRend wordt geleverd in handige verpakkingen van 1 kg. Deze hoeveelheid is voor de meeste toepassingen iets meer dan nodig, maar garandeert dat er altijd voldoende binder aanwezig is voor een optimale hechting.

Samenstellen van een blend

Wanneer je een mengsel maakt met meerdere soorten aggregaat, blijft het totale gewicht van het aggregaat steeds 10 kg. Verdeel dit gewicht eenvoudig over de gewenste fracties.

Voorbeeld - mengsel van 4 fracties:

- Aggregaat A: 2,5 kg
- Aggregaat B: 2,5 kg
- Aggregaat C: 2,5 kg
- Aggregaat D: 2,5 kg

Totaal: 10 kg aggregaat

Voeg vervolgens **0,90-0,95 kg VubaRend** toe aan dit mengsel voor de ideale verhouding. Op deze manier bekom je een homogeen mengsel met een optimale verdeling en hechting.

03 Aanbrengen

Begin met het aanbrengen van het gemengde materiaal op de ondergrond van onder naar boven. Gebruik een truweel en druk het mengsel stevig tegen de muur om een goede hechting te garanderen. Strijk het oppervlak gelijkmatig glad zodat je een egale afwerking krijgt.

Breng VubaRend aan in een laagdikte van **6 tot 10 mm**, afhankelijk van de gebruikte aggregaatgrootte. Bij fijner aggregaat (1-3 mm) kan een dunner laag volstaan. Bij grover aggregaat (3-6 mm) is meestal een iets dikkere laag nodig.

Tips bij het aanbrengen:

Werk in kleine hoeveelheden (ongeveer zo groot als een appel) zodat je het materiaal goed onder controle hebt.

Druk elke hoeveelheid stevig aan zodat het aggregaat zich goed hecht aan de hechtlaag en aan elkaar.

Werk rustig en nauwkeurig. Bij verticale toepassing ga je beter niet gehaast te werk. Het is beter om in kleine stappen te werken met constante druk dan om te veel materiaal in één keer aan te brengen.

Zorg dat de ondergrond droog is en dat er geen regen verwacht wordt. VubaRend is vochtuithardend en mag niet worden aangebracht op natte oppervlakken.

Gebruik geen zeepsop om je gereedschap te reinigen tijdens het aanbrengen. Gebruik hiervoor Vuba Trowel Cleaner om het oppervlak en de afwerking niet te beïnvloeden.

