



VubaRend

VUBA SURFACES
Powered by **ECCO PRODUCTS**

VubaRend est une couche d'accrochage et liant universel monocomposant, spécialement développée pour les applications verticales de finitions à base d'agréats liés à la résine. Ce produit convient aux agrégats jusqu'à 6 mm de granulométrie et une épaisseur de couche de 6 à 10 mm. VubaRend a été développé, formulé et breveté par Vuba.



INSTRUCTIONS DE POSE

01 Préparation

Commencez par appliquer une couche d'accrochage sur le support. Utilisez VubaRend tel quel, directement sorti de l'emballage. Appliquez le produit avec une truelle et répartissez-le uniformément sur toute la surface.

Consommation : entre 600 et 650 g/m² pour une adhérence optimale. Un sac de 1 kg de VubaRend couvre environ 1,6 m².

Quantité : Calculez à l'avance la quantité de produit nécessaire en multipliant la surface totale par la consommation au m². Arrondissez ce chiffre à l'unité supérieure pour déterminer le nombre de sachets de 1 kg à commander.

Support poreux

Pour un support poreux, appliquez d'abord une fine couche d'accrochage et laissez-la agir pendant un court instant. Ensuite, appliquez une seconde couche complète comme décrit ci-dessus. Cela permet de mieux saturer le support et garantit une adhérence optimale.

Caractéristiques

Type de produit	Monocomposant
Température de mise en œuvre	5°C – 30°C
Temps de durcissement	24-48 heures (selon les conditions météo)
Résistance aux UV	Élevée
Granulométrie	De 1 mm jusqu'à 6 mm
Épaisseur de couche	6-10 mm
Ratio liant / agrégat	8-10%
Emballage	Sac de 1 kg
Consommation (couche d'accrochage)	500-650 g/m ²



02 Mélange

VubaRend est livré en emballages pratiques de 1 kg et est conçu pour être mélangé avec environ 10 kg d'agrégats. Le rapport de mélange idéal est de 8 à 10 % de liant par rapport au poids des agrégats, selon la taille des grains :

- **Agrégats fins (1-3 mm)** : utilisez environ 0,95 à 1 kg de VubaRend pour 10 kg d'agrégats.
- **Agrégats grossiers (3-6 mm)** : utilisez environ 0,8 à 0,9 kg de VubaRend pour 10 kg d'agrégats.
- **Agrégats mixtes (1-6 mm)** : utilisez environ 0,90 à 0,95 kg de VubaRend pour 10 kg d'agrégats.

Conseils pratiques VubaRend est fourni en emballages pratiques de 1 kg. Cette quantité est légèrement supérieure à ce qui est nécessaire pour la plupart des applications, mais garantit toujours une quantité suffisante de liant pour une adhérence optimale.

Composition d'un mélange

Lorsque vous réalisez un mélange avec plusieurs types d'agrégats, le poids total des agrégats reste toujours de 10 kg. Répartissez simplement ce poids entre les fractions souhaitées.

Exemple – mélange de 4 fractions :

- Agrégat A : 2,5 kg
- Agrégat B : 2,5 kg
- Agrégat C : 2,5 kg
- Agrégat D : 2,5 kg

Total : 10 kg d'agrégats

Ajoutez ensuite **0,90 à 0,95 kg de VubaRend** à ce mélange pour obtenir le rapport idéal. De cette façon, vous obtenez un mélange homogène avec une répartition et une adhérence optimales.

03 Application

Commencez par appliquer le matériau mélangé sur la surface, en travaillant de bas en haut. Utilisez une truelle et pressez fermement le mélange contre le mur pour assurer une bonne adhérence. Lissez la surface uniformément pour obtenir une finition régulière.

Appliquez VubaRend en une couche de **6 à 10 mm** d'épaisseur, selon la taille des agrégats utilisés. Pour les agrégats fins (1-3 mm), une couche plus mince peut suffire. Pour les agrégats plus grossiers (3-6 mm), une couche légèrement plus épaisse est généralement nécessaire.

Conseils d'application :

Travaillez avec de petites quantités (environ de la taille d'une pomme) afin de bien contrôler le matériau.

Pressez fermement chaque portion pour assurer une bonne adhérence entre les agrégats et la surface d'accrochage.

Travaillez calmement et avec précision. Pour une application verticale, mieux vaut travailler lentement et avec régularité plutôt que d'appliquer trop de matériau à la fois.

Assurez-vous que le support soit sec et qu'aucune pluie ne soit prévue. VubaRend durcit à l'humidité et ne doit pas être appliqué sur des surfaces mouillées.

N'utilisez pas d'eau savonneuse pour nettoyer vos outils pendant l'application. Utilisez plutôt Vuba Trowel Cleaner afin de ne pas altérer la surface ni la finition.

